



Aqua-Fensterlack

Аква-эмаль для окон и дверей

- для внутренних и наружных работ
- разводится водой
- прочная к ударам
- устойчивая к истиранию и слипанию
- высокая кроющая способность
- атмосферостойкая
- полуматовая

Свойства

Белоснежная акриловая эмаль для наружных и внутренних работ. Имеет высокую кроющую способность. Образует покрытие устойчивые к воздействию атмосферы и истиранию. Предназначена для нанесения по дереву, огрунтованному металлу, штукатурке, бетону, ДВП, минеральным основаниям, алкидным покрытиям, твердому ПВХ.

Состав

Дисперсия акрилатная, пигменты, наполнители, вода, добавки. Эмаль содержит <10 г/л летучих органических соединений (ЛОС).

Основание

Должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, жира, ржавчины и отслаивающихся покрытий. Прочные алкидные покрытия зашкурить наждачкой. Незащищенные металлические поверхности (железо, сталь и т.п.) тщательно очистить от ржавчины металлической щеткой, обезжирить, обработать антикоррозионной грунтовкой на водной основе, выдержать не менее 12 суток; цинк и легкие металлы обезжирить. Нанести грунтовочный слой эмали, разбавленной водой 1:1. ПВХ очистить и зашлифовать. Минеральные основания укрепить грунтом MGF Grund M14.

Нанесение

Перед применением тщательно перемешать. При необходимости эмаль можно разбавить водой до 5-10%, при распылении - до 20%. Наносить кистью, валиком или распылителем. Расход на один слой – 90-100 мл/м², в зависимости от основания, точный расход определяется пробным покраской на объекте. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Температура должна быть выше +7°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

При нанесении безвоздушным распылением использовать сопло диаметром 0,28-0,33 мм и давление 160-180 бар. При нанесении методом воздушного распыления разводить водой до рабочей плотности (20%), использовать сопло 1,5-1,8 мм и давление 3 атм. Не допускать образования толстой пленки.

Время высыхания

От пыли - 3-4 часа, на «ощупь» - 8-12 часов, полное высыхание - 12 часов. при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться, при уменьшении температуры время увеличится.

Колеровка

Может быть затонирована в любой цвет по системе Color Mix или SELEKT. Колерованная эмаль должна быть использована сразу после колеровки или не позже чем через 3 дня!

Фасовка

0,75 л; 2,5 л

Меры безопасности и утилизация

Хранить в местах недоступных для детей. Во время работы и после нанесения проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу сразу промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на почву. Остатки высохшей эмали утилизируются как обычный строительный мусор.

Хранение

В защищенном от мороза месте. Начатые упаковки тщательно закрывать. Срок хранения в заводской упаковке, которая не раскрывалась, – 36 месяцев.

Колерованная эмаль не имеет гарантийного срока хранения и должна быть использована не позже чем через 3 дня после колеровки!

Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия.

ТУ У 20.3-31158382-044:2015

Расход: 2,5 л - 27 м² в один слой, 92 мл/м².

Плотность - $1,221 \pm 0,03$ кг/л

СП с ИИ ООО "Мефферт Ганза Фарбен"
Украина, г. Днепро,
ул. Курсантская, 7Б,
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
e-mail: postMGF@ganza.com.ua

1.08.2017