



## **Glasgewebekleber**

### **Клей для стеклообоев**

готовый к использованию  
подходит для всех типов обоев  
высокая адгезия  
поддается корректировке

#### **Применение и характеристика**

Для приклеивания стеклообоев, фотообоев, виниловых и текстильных обоев внутри помещений. Удобный в работе, длительное время поддается корректировке. После высыхания образует пленку молочного цвета.

#### **Состав**

Сополимер винилацетата, наполнители, функциональные добавки, крахмал, вода.

#### **Основание**

Должно быть прочным, ровным, сухим и чистым. Старые обои полностью удалить вместе с остатками клея. Поверхности, которые подвергаются воздействию влаги и сильно впитывающие основания предварительно обработать грунтовкой торговой марки MGF. Неровности выровнять шпатлевкой MGF Acryl-Spachtel и зашкурить. Поверхности, подверженные поражению грибком, очистить средством MGF Saniermittel и обработать средством düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.

#### **Способ нанесения и выполнение работ**

Перед использованием тщательно перемешать если используется миксер, перемешивание осуществлять на низких оборотах. Наносить кистью или валиком на основание на ширину 2-3 полотен. Предварительно нарезанные обои наложить на основу стык в стык, разровнять специальным шпателем для обоев. Следить, чтобы не образовывались пустоты. На поверхность свеженаклеенных стеклообоев нанести клей, разведенный 20% воды.

Расход: 300-500 г/м<sup>2</sup>, в зависимости от типа обоев и основания.

Время высыхания – 12 часов при температуре +20°C и влажности воздуха 60%, при других параметрах время может измениться. Работы выполнять при температуре в помещении от +5°C до +30°C. Поверхность стеклообоев рекомендуется окрашивать красками, выдерживающими влажную уборку.

Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ.

#### **Меры безопасности и утилизация**

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попаданий клея в глаза или на кожу. При работе использовать перчатки и очки. Остатки высохшего клея утилизируются как обычный строительный мусор.

#### **Хранение**

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке которая не раскрывалась - 12 месяцев. Дату и партию изготовления смотри на упаковке.

#### **Фасовки**

5 кг, 10 кг

ТУ У 24.3-31158382-006-2004

СП с ИИ ООО «Мефферт Ганза Фарбен»

Украина, г. Днепро  
ул. Курсантская, 7Б  
тел. (056) 377-95-05  
www.dufa.com.ua  
e - mail: [postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)