



Grund M14

Грунт-концентрат M14 1:6

- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- глибокопроникна
- зміцнює основу
- не викликає пожовтіння фарб

Застосування та характеристика

Глибокопроникна ґрунтовка-концентрат для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначена для підготовки основ перед нанесенням лакофарбових покриттів та виконанням будівельних робіт: оштукатурювання, шпаклювання, наклеювання шпалер, облицювання плиткою та влаштування підлог. Після висихання утворює прозору плівку. Розбавляється водою.

Склад : Акрилатна дисперсія, вода, функціональні домішки.

Обмеження ЄС щодо вмісту ЛОС для продукту (категорія A/h): 30 г/л (2010). Даний продукт містить менше ніж 30 г/л ЛОС.

Підготовка основи: Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути міцною, сухою та чистою. Старі покриття, що відшаровуються, мох, пил, жир та інші забруднення необхідно ретельно видалити. Поверхні, уражені грибок, очистити засобом MGF Saniermittel та обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 відповідно до інструкції.

Виконання робіт: Перед використанням ґрунт-концентрат ретельно перемішати. Наносити щіткою, валиком або пензлем.

Залежно від виду робіт та стану поверхні ґрунт-концентрат розбавити чистою водою в таких пропорціях:

1:9 — для внутрішніх робіт на міцних слабопоглинаючих основах. Застосовується для легкого фінішного знепилювання поверхонь перед шпаклюванням, наклеюванням шпалер або фарбуванням.

1:6 — для більшості внутрішніх та зовнішніх робіт перед фарбуванням, нанесенням декоративних матеріалів та оздобленням мінеральних поверхонь.

1:4 — для ґрунтування пористих поверхонь із підвищеним водопоглинанням (газобетон, піноблок, черепашник), а також волокнисто-цементних плит. Рекомендується для підготовки підлог перед улаштуванням стяжок, самовирівнювальних сумішей та укладанням керамічної плитки.

1:1 — для обробки мінеральних основ із вираженим крейдуванням та ослабленим поверхневим шаром, що потребують глибокого зміцнення.

Без розведення — для зміцнення дуже старих, сильно пористих і слабких мінеральних поверхонь, а також крихких штукатурок, схильних до осипання. Застосовується у випадках, коли необхідне максимальне проникнення та зміцнення основи.

При зміцненні штукатурок, що осипаються або інтенсивно вбирають вологу, рекомендується обробити поверхню концентрованою ґрунтовкою у два шари методом «мокрим по мокрому».

Не допускати надмірного нанесення матеріалу, щоб уникнути утворення ефекту «мокрого дзеркала».

Роботи виконувати за температури основи та навколишнього середовища від +5 °С до +35 °С та відносної вологості повітря не більше 80 %.

Після завершення робіт інструменти промити водою.

Витрата: 100–200 мл/м² залежно від основи. Точна витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті.

Час висихання — 4 години за температури основи та повітря +20 °С і відносної вологості повітря 60 %. За інших умов час висихання може змінюватися; зі зниженням температури він збільшується.

Фасовка: 1 л; 2 л

Заходи безпеки і утилізація : Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі потрапляння в очі негайно промити їх чистою водою.

Не виливати ґрунтовку в каналізацію, водойми або на ґрунт.

Зберігати у щільно закритій тарі за температури від +5 °С до +35 °С.

Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці — **24 місяці**.

Дату виготовлення та номер партії див. на упаковці.

Класифікація відповідно до ДСТУ Б В.2.7-233:2010: ґрунтовка Р.MGF.1.П.ЗК

(Р - ґрунтовка рідка, MGF - торгова марка, 1 - для зовнішніх та внутрішніх робіт, П - полімерна, ЗК - закріплююча).

ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина.

СП з П ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»

Україна, м. Дніпро, вул. Курсантська,

7Б тел. (056) 377-95-05 e-mail:

postMGF@ganza.com.ua

M14

22.06.2026