



Grund M14

Грунт-концентрат M14

- для внутренних и наружных работ
- глубокопроникающая
- укрепляет основание
- не вызывает пожелтения красок

Применение и характеристика

Предназначена для глубокой пропитки и укрепления гипсовых и цементных штукатурок, гипсокартона, легкого бетона, волокнисто-цементных оснований, кирпича, ДВП, ДСП и обоев перед нанесением красок, шпатлевок и строительных растворов. Также для укрепления старых хрупких штукатурок, известковой и минеральной краски. Не содержит органических растворителей, без запаха. Растворяется водой.

Состав

На основе акриловых дисперсий.

Основание

Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Старые и непрочные покрытия, клеюю краску, обои и другие загрязнения тщательно удалить. Неровности и трещины выровнять финишной шпатлевкой MGF Acryl-Spachtel. Пораженные грибками места очистить средством MGF Saniermittel и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.

Выполнение работ

Перед использованием перемешать. Наносить щеткой, валиком или кистью. Грунтовку разбавить чистой водой в соотношении 1:4. При укреплении осыпающихся или сильно впитывающих влагу штукатурок обработать поверхность концентрированной грунтовкой в 2 слоя методом "мокрым по мокрому". Не допускать чрезмерного нанесения грунта-концентрата, чтобы не образовывался эффект так называемого мокрого "зеркала". Работы выполнять при температуре основания от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%. Рабочие инструменты после проведения работ промыть водой.

Расход

100-200 мл/м² в зависимости от основания, время высыхания - 4 часа при температуре основания и воздуха +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время высыхания изменится, при уменьшении температуры время увеличится.

Меры безопасности и утилизация

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. Не выливать грунтовку в канализацию, водоемы или на почву. Остатки высохшей грунтовки утилизируются как обычный строительный мусор.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 24 месяца. Дату и партию изготовления смотри на упаковке.

Классификация в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-233: 2010: грунтовка Р.МГФ.1.П.ЗК
(Р - грунтовка жидкая, МГФ - торговая марка, 1 - для наружных и внутренних работ, П - полимерная, ЗК - закрепляющая).

ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия.

СП с ИИ ООО «Мэфферт Ганза Фарбен»
Украина, г. Днепро,
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
E-mail: postMGF@ganza.com.ua

M14
1.08.2017