



## Grund M14

### Ґрунт-концентрат M14

- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- глибокопроникна
- зміцнює основу
- не викликає пожовтіння фарб

#### Застосування та характеристика

Призначена для глибокого просочування та укріплення гіпсових і цементних штукатурок, гіпсокартону, легкого бетону, волокнисто-цементних основ, цегли, ДВП, ДСП і шпалер перед нанесенням фарб, шпаклівок та будівельних розчинів. Без запаху. Розчиняється водою.

#### Склад

Акрилатна дисперсія, вода, функціональні домішки. Обмеження ЄС по ЛОС для продукту (категорія A/h): 30 г/л (2010); даний продукт містить <30 г/л ЛОС.

#### Основа

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути міцною, сухою та чистою. Старі та неміцні покриття, клейову фарбу, шпалери й інші забруднення ретельно видалити. Нерівності та тріщини вирівняти фінішною шпаклівкою MGF Acryl-Spachtel. Вражені грибками місця очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.

#### Виконання робіт

Перед використанням перемішати. Наносити щіткою, валиком, або пензлем. Ґрунтовку розбавити чистою водою у співвідношенні 1:6. При укріпленні штукатурок, що осипаються або сильно вбирають вологу, обробити поверхню концентрованою ґрунтовкою в 2 шари методом "мокрим по мокрому". Не допускати надмірне нанесення ґрунту-концентрату, щоб не утворювався ефект так званого мокрого "дзеркала". Роботи виконувати при температурі основи від +5°C до +35°C і відносній вологості повітря до 80%. Робочі інструменти після проведення робіт промити водою.

#### Витрата

100-200 мл/м<sup>2</sup> в залежності від основи. Точна витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті. Час висихання - 4 години при температурі основи і повітря +20°C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання зміниться, при зменшенні температури час збільшиться.

#### Фасовка

1 L (л); 2 L (л)

#### Заходи безпеки і утилізація

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх ситою водою. Не виливати ґрунтовку у каналізацію, водойми чи на ґрунт.

#### Зберігання

У щільно закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці - 24 місяці. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці.

Класифікація відповідно до ДСТУ Б В.2.7-233:2010: ґрунтовка Р.МГФ.І.П.ЗК (Р - ґрунтовка рідка, МГФ - торгова марка, І - для зовнішніх та внутрішніх робіт, П - полімерна, ЗК - закріплююча).

ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина.

СП з П ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»

Україна, м. Дніпро,

вул. Курсантська, 7Б

тел. (056) 377-95-05

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

M14

1.08.2017