



Quarzgrund

Адгезійна ґрунтовка з кварцевим наповнювачем

- з кварцевим наповнювачем
- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- під дисперсійні штукатурки

Характеристики

Біла адгезійна ґрунтовка, не містить органічних розчинників. Для внутрішніх та зовнішніх робіт, Містить чистий кварц. Застосовується в якості адгезійного покриття перед наступним нанесенням акрилових дисперсійних штукатурок, підготовки захисноармуючих шарів систем утеплення, зимової консервації фасадів. Придатна для ґрунтування цементних штукатурок, цегли, бетону, також гіпсових основ, ДВП, ДСП, QSB і OSB, гіпсокартону, фанери всередині приміщень.

Склад

Стиролакрилатна дисперсія, кварц, допоміжні домішки.

Підготовка основи

Підготовка основи здійснюється згідно з ДБН В.2.6-22-2001 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути міцною сухою та чистою. Неміцні покриття та висоли ретельно видалити. Тріщини розшити і зашпаклювати. Вражені грибками місця очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.

Виконання робіт

Перед використанням ґрунтовку ретельно перемішати. Наносити щіткою або валиком. Роботи виконувати при температурі поверхні від +5°C до +30°C та відносній вологості повітря нижче 80%.

Не наносити ґрунтовку на поверхні під дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі, опадах.

Витрата 250 гр/м² в залежності від основи, точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті. Час висихання - 8-10 годин при температурі основи +20°C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах терміни висихання можуть змінитись, при зменшенні температури час збільшиться. Робочі інструменти після використання одразу промити водою.

Колерування

При нанесенні кольорових штукатурок рекомендується колерувати ґрунтовку в той же колір барвником düfa Vollton-und Abtönfarbe D230, а також машинним колеруванням за системою Color Mix або SELEKT.

Фасовка

6,75 кг, 13,5 кг

Заходи безпеки і утилізація

При роботі з продуктом необхідно дотримуватись звичайних правил техніки безпеки. Під час проведення робіт добре провітрити приміщення. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не зливати в каналізацію, у водоймища та на ґрунт. Залишки висохлої ґрунтовки утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Зберігання

У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°C до +30°C, запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 24 місяці. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці.

Витрата 13,5 кг – 42 м²

Виготовлено по технології фірми "Meffert AG", Німеччина.

ТУ У 24.3-31158382-003-2003

СП з П ТОВ "Мефферт Ганза Фарбен"

Україна, м. Дніпро

вул. Курсантська, 7Б,

тел. (056) 377-95-05

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

M815

1.08.2017