



## Silikon-Kratzputz 15

### Штукатурка силіконова

- Біла
- фактура «Камінцева»
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Водовідштовхуюча
- Розмір зерна 1,5 mm (мм)

**Застосування та характеристика:** силіконова штукатурка з «камінцевою» фактурою для декоративної обробки фасадів і стін з підвищеними експлуатаційними вимогами всередині приміщень. Утворює атмосферостійкі, еластичні, зносостійкі та стійкі до проливних дощів покриття. Фактура штукатурки приховує дрібні дефекти поверхні. Придатна для нанесення на всі мінеральні штукатурки, бетон, підготовлену цегельну основу, поверхні систем теплоізоляції фасадів, в тому числі на основі мінеральної вати, а також лакофарбові покриття, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB всередині приміщень.

**Склад:** дисперсія на основі акрилової смоли, силіконові сполуки, діоксид титану, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода. ГДК ЛОС, згідно Технічного регламенту України щодо обмеження викидів ЛОС, для даного продукту (підкатегорія А/12) складає: 300 g/l (г/л) (з 2021), 200 g/l (г/л) (з 2024). Даний продукт містить <200 g/l (г/л) ЛОС.

**Основа:** підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою та міцною. Відшарування, старі покриття та масляні забруднення ретельно видалити. Нерівності вирівняти шпаклівкою. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 28 d (діб), бетон мінімум 3 місяці, шпакльовані поверхні мінімум 3 d (доби), поверхні систем утеплення 7 d (діб). Поверхні, що осипаються та сильно вбирають вологу, попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення MGF Grund M14. Місця, вражені грибками очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичною ґрунтовкою düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції. Всі поверхні потрібно заґрунтувати адгезійною ґрунтовкою MGF Silikon-Quarzgrund M816. При використанні колерованих штукатурок ґрунтовка повинна бути затонована в той же колір.

**Виконання робіт:** перемішати не збиваючи. При необхідності в штукатурку можна додати до 2% води. Нанести на стіну шпателем з нержавіючої сталі на товщину зерна, витримати деякий час. Поки поверхня м'яка, структурувати пластмасовою теркою круговими рухами до отримання фактури у вигляді густо укладених камінців. Наносити без зупинки від кута до кута будівлі або в межах одного архітектурного елемента, стикуючи сусідню ділянку до твердіння сформованої попередньої ділянки, методом "сирий до сирого". Великі поверхні розбивати на декілька маленьких ділянок або працювати в групі. Виконувати роботи при температурі основи та повітря від +5°C до +30°C і відносній вологості повітря менше 80%. Не наносити під дією прямих сонячних променів, використовувати захисні сітки на риштуванні. Захищати від опадів і морозу протягом 3 d (діб). Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

Час висихання: 24 h (год), повне висихання і перефарбовування через 3 d (добы) при +20°C та відносній вологості повітря 65%. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись. При зменшенні температури та збільшенні вологості час збільшиться.

Витрата: приблизно 2,5 kg/m<sup>2</sup> (кг/м<sup>2</sup>). Точна витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті.

**Колерування:** підлягає машинному колеруванню за системами Color Mix та SELECT, також барвником düfa Vollton-und Abtönfarbe D230 (не додавати більше 5%). На одну площину наносити штукатурку, що має один номер партії або ретельно змішати продукцію з різних партій між собою!

**Заходи безпеки і утилізація:** зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі або на шкіру промити водою. Не виливати в каналізацію, у водойми чи на ґрунт. Засохла штукатурка утилізується як будівельне сміття.

**Зберігання:** у сухому місці при температурі від +5°C до +30°C. Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивись на упаковці. Тонована штукатурка не має гарантійного терміну зберігання.

**Більш детальну інформацію дивись в технічному описі на сайті.**

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина