



Silikon-Reibeputz 20

Штукатурка силіконова

- Біла
- фактура «Короїд»
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Водовідштовхуюча
- Розмір зерна 2,0 mm (мм)

Застосування та характеристика: силіконова штукатурка «короїд» для декоративної обробки фасадів і стін всередині приміщень. Легко наноситься, еластична, зносостійка, з високою адгезією. Утворює атмосферостійкі, стійкі до проливних дощів покриття. Придатна для нанесення на всі мінеральні штукатурки, бетон, підготовлену цегельну основу, поверхні систем теплоізоляції фасадів, в тому числі на основі мінеральної вати, а також лакофарбові покриття, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB всередині приміщень.

Склад: дисперсія на основі акрилової смоли, силіконові сполуки, діоксид титану, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода. ГДК ЛОС, згідно Технічного регламенту України щодо обмеження викидів ЛОС, для даного продукту (підкатегорія А/12) складає: 300 g/l (г/л) (з 2021), 200 g/l (г/л) (з 2024). Даний продукт містить <200 g/l (г/л) ЛОС.

Основа: підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою та міцною. Відшарування, старі покриття та масляні забруднення ретельно видалити. Нерівності вирівняти шпаклівкою. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 28 d (діб), бетон – мінімум 3 місяці, шпакльовані поверхні – мінімум 3 d (доби), поверхні систем утеплення – 7 d (діб). Поверхні, що осипаються та сильно вбирають вологу, попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення MGF Grund M14. Місця, вражені грибками очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичною ґрунтовкою düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції. Всі поверхні потрібно заґрунтувати адгезійною ґрунтовкою MGF Silikon-Quarzgrund M816. При використанні колерованих штукатурок, ґрунтовка повинна бути затонована в той же колір.

Виконання робіт: перемішати не збиваючи. При необхідності в штукатурку можна додати до 2% води. Нанести на стіну шпателем з нержавіючої сталі на товщину зерна. Витримати деякий час і, поки штукатурка м'яка, структурувати пластмасовою теркою в потрібному напрямку. Наносити без зупинки від кута до кута будівлі або в межах одного архітектурного елемента, стикуючи сусідню ділянку до твердіння сформованої попередньої ділянки, методом "сирий до сирого". Великі поверхні розбивати на декілька маленьких ділянок або працювати в групі. Виконувати роботи при температурі основи та повітря від +5°C до +30°C і відносній вологості повітря менше 80%. Не наносити під дією прямих сонячних променів, використовувати захисні сітки на риштуванні. Захищати від опадів і морозу протягом 3 d (діб). Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

Час висихання: 24 h (год) при +20°C і вологості повітря 65%. Повне висихання і перефарбовування через 3 d (добы). Витрата становить 2,6-2,8 kg/m² (кг/м²). Точна витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті.

Колерування: підлягає машинному колеруванню за системами Color Mix та SELECT, також барвником düfa Vollton-und Abtönfarbe D230 (не додавати більше 5%). На одну площину наносити штукатурку, що має один номер партії, або ретельно змішати продукцію з різних партій між собою!

Заходи безпеки і утилізація: зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі чи на шкіру відразу промити їх чистою водою. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Засохла штукатурка утилізується як будівельне сміття.

Зберігання: у сухому місці при температурі від +5°C до +30°C. Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивись на упаковці. Тонована штукатурка не має гарантійного терміну зберігання.

Більш детальну інформацію дивись в технічному описі на сайті.

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина