



Пластификатор «Заменитель извести»

- водоудерживающий
- воздухововлекающий
- повышает морозостойкость
- эффект «дышащей» штукатурки
- для внутренних и наружных работ

Применение и характеристики

Для всех видов цементных растворов, кладочных растворов и бетонов с целью улучшения их технологических свойств. Имеет водоудерживающие свойства; повышает содержание воздуха в смеси, способствует стабилизации и получению мелких пор в структуре строительных растворов и бетонов. Предотвращает коррозию металлических элементов, которая возникает под действием извести, и появление высолов на минеральных поверхностях. Облегчает работу с раствором, при укладке кирпича ускоряет работу и делает ее более удобной.

Состав

Высокомолекулярные анионные полимеры, порообразующие поверхностно-активные вещества, вспомогательные добавки.

Выполнение работ

Перед использованием тщательно перемешать; пластификатор развести в 50% рекомендованного количества воды и снова тщательно перемешать. Постепенно влить в бетонную или растворную смесь. Остальное количество воды заливать порциями до достижения необходимой пластичности смеси. Время перемешивания зависит от вида бетоносмесителя и необходимой степени однородности смеси. Не вводить в сухую смесь! Температура применения: от +5°C до +30°C.

Дозировка

0,5 - 1,0% от количества цемента для цементно-песчаных растворов;

0,6 - 1,2% от количества цемента для штукатурных растворов. Оптимальная дозировка определяется экспериментально в зависимости от применяемых материалов и их соотношения.

Меры безопасности и утилизация

Хранить в недоступном для детей месте. Соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Пожаро- и взрывобезопасный, соответствует 4 классу опасности; при использовании следует соблюдать нормы охраны и гигиены труда. Не допускать контакта с кожей, глазами. Не выливать пластификатор в канализацию, водоемы или на почву.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке. Не допускать замораживания. Дату и партию изготовления смотри на упаковке.

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Т 4/6/7 (EN934-2:2001, NEQ)

СП с ИИ ООО «Мефферт Ганза Фарбен»
Украина, г. Днепро,
ул. Курсантская, 7Б

тел. (056) 377-95-05
e-mail: postMGF@ganza.com.ua